

## CAMARO WOOD PUR

### Descrizione

Pavimenti vinilici stratificati, antistatici, flessibili, stampati, saldabili con decori effetto legno. Superficie gofrata.

### Traffico

Domestico, commerciale moderato. Classi d'uso 23/31.

### Composizione

**Strato d'usura:** film vinilico trasparente, spessore mm. 0,30.; **Strato intermedio:** film vinilico stampato, spessore mm. 0,15 ca.; **Supporto:** due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spessore mm. 1,55.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 649: Gruppo T
Resistenza all'impronta	EN 433 $\leq$ 0,05 mm
Stabilità dimensionale	EN 434 $\leq$ 0,1% max
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918 idoneo
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 (Metodo 3) $\geq$ 6
Pannelli radianti	Idoneo max. 27°C
Comportamento antisdrucchiolo	EN 13893 : Classe DS; DIN 51130: R10
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $\leq$ 2 KV
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Peso	kg./mq. 3,6
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Doghe cm <b>7,26x22,8</b> in scatole da 192 (3,34 mq); cm <b>10,16x91,4</b> in scatole da 36 (3,34 mq); cm <b>15,2x91,4</b> in scatole da 24 (3,34 mq); <b>15,2x121,9</b> in scatole da 18 (3,34 mq); cm <b>18,4x121,9</b> in scatole da 15 (3,37 mq); cm <b>7,62/10,16/15,2x91,4</b> in scatola da 12 x tre misure (3,62 mq.); cm <b>20,3x121,9</b> in scatole da 14 (3,46 mq.)
Numero colori	18
T Trattamenti di superficie	PUR: Trattamento poliuretano rinforzato di superficie
Emissioni VOC	Prodotto certificato Floorscore; Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofin; AgBB emissioni bassissime
Certificazioni	  