

MODULE TEXTURA ecoBack

Plus

Descrizione

Moquette in quadrotte Minituft 5/64”.








Traffico

Intenso.

Composizione

100% PA; 75% Solution Dyed Nylon rigenerato. Sottofondo secondario **EcoBack**: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 85% di contenuto riciclato postindustriale.

| Caratteristiche generali | Descrizione |
|-----------------------------------|---|
| Classificazione d'uso | EN 1307:33-LC1 |
| Stabilità dimensionale | EN 986 max 0,2% |
| Sedia a rotelle | idoneo EN 985 |
| Solidità colori alla luce | ISO 105-B02: ≥ 7 |
| Solidità colori all'acqua | EN ISO 105-E01: ≥ 4 |
| Solidità allo sfregamento | EN ISO 105-X12: ≥ 4 |
| Riduzione del rumore da calpestio | ISO 10140 : ΔL_{W} 15 dB |
| Assorbimento acustico | ISO 354; α_{W} : 0,15 |
| Comportamento elettrico | Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV |
| Isolamento termico | ISO 8302 0,049 mq K/W |
| Resistenza trasversale | ISO/DIS 10965 $\leq 10^{10}$ OHM |
| Pannelli radianti | idoneo |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Peso felpa | g 500/mq ca. |
| Peso totale | g 3.350/mq ca. |
| Spessore felpa | mm 1,1 ca. |
| Spessore totale | mm 5,2 ca. |
| Numero punti | 200.000/mq ca. |

| | |
|----------------------------|---|
| Numero colori | 9 |
| Dimensioni | Quadrotte da cm 50x50 |
| Confezioni | Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5 |
| Certificazioni |       <p>modulys Zevensterstraat 21 3340 Zola, Belgium www.modulys.com</p> |
| Prestazioni e prescrizioni |  |