

## MODULE FIRST SWAY

First

### Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12".

### Traffico








Intenso.

### Composizione

100% PA6 Solution Dyed Nylon. Sottofondo **back2back**: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.


Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC1
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	EN ISO 4918 idoneo
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: $\geq 7$
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: $\geq 4$
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: $\geq 4$
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : $\Delta L_{W} 22$ dB
Assorbimento acustico	ISO 354; $\alpha_{W}: 0,15$
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 $\leq 2$ KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,067 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 590/mq ca.
Peso totale	g 4.500/mq ca.
Spessore felpa	mm 2,7 ca.
Spessore totale	mm 6,5 ca.
Numero punti	202.000/mq ca.




Numero colori	11
Dimensioni	Quadrotte da cm 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	     
Prestazioni e prescrizioni	




LRV 27 L 59 061




LRV 12 L 41 140



LRV 17 L 48 210




LRV 8 L 35 322



LRV 4 L 25 329



LRV 5 L 28 573



LRV 7 L 31 625



LRV 25 L 57 914



LRV 19 L 46 957



LRV 6 L 29 965



LRV 3 L 20 995