

## FRACTILE® S 608 AS

### Descrizione

Pavimenti vinilici “autoposanti” antistatici, eterogenei coestrusi, presso/calandrati, flessibili. Tinta unita. Nuova superficie Easy Clean (EC).

### Traffico

Intenso.

### Composizione

Strato d'usura con uno spessore mm.2 (strato totale dell'autoposante 5 mm.) formato da granuli di PVC rigido di diversi colori, preformati in diverse dim. e da resine viniliche a basso contenuto di cariche inerti (max 20%), plastificanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Il supporto (mm 3) è in PVC monocolore additivato con plastificanti, stabilizzanti e cariche inerti (max 40%), i due strati sono prodotti in un'unica soluzione biomogenea (non accoppiati).

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 660-1: Perdita di spessore: $\leq 0,036$ Gruppo abrasione T; Class. d'uso: EN 685/EN 649 classe 34/43 (max) Commerciale estrema/industriale forte
Resistenza all'impronta	EN 433 $\leq 0,10$ mm
Stabilità dimensionale	EN 434 $\leq 0,25\%$
Sedia a rotelle	EN 425: idoneo
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02 $>6$
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Riduzione del rumore da calpestio	DIN 52210 $\geq 6$ dB Versione Acustica: ISO 717/02/82: 14 dBs
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815 $< KV1$
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130: Classe R9
Peso	EN 430: 8 kg/mq
Spessore	Totale: mm 5,0. Strato d'usura: mm 0,7 mm
Dimensioni e confezioni	Doghe da cm. 60,8x91,2 in scatole da 6 (mq. 3,33); piastre da cm. 60,8x60,8 in scatole da 8 (mq. 2,96)
Adesivi	Questo materiale è da posare solo con adesivo “attacca e stacca” tipo Ultra/Bond Ecofix Mapei



Numero colori	Naturali: 5, Metallici: 4; Producibile nel f.to cm 60,8x91,2 in tutti i colori delle gamme Esadur Plain AS e Esadur 08 AS
Note	Certificaz. ambient.: FloorScore (SCS-FS-02875)
Certificazioni	