

POLYFLOR 2000 PUR

Descrizione

Pavimento vinilico antistatico, omogeneo, presso-calandrato, flessibile, saldabile, superficie liscia poliuretanata rinforzata, disegno semi-direzionale, multicolore.

Traffico


Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti. Rivestimento poliuretanico rinforzato di superficie (PUR).

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 2,0 mm; 2,5 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2,0 mm: 3,55 kg/mq; 2,5 mm: 4,55 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Piastre: mm 2,0 : 8 colori da cm 30 x 30 in scatole da 50 (mq 4,50); 8 colori da cm 60,8 x 60,8 in scatole da 14 (mq 5,17). Rotoli: mm 2,0 : 20 colori da ml 2 x 20 (mq 40); mm 2,5 : 6 colori da ml 2 x 15 (mq 30)
Performance generali	ISO 10584: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R9 AS 4586 Appendix D: R9 ASTM D2047: SCOF ≥ 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo II
Resistenza all'abrasione	EN 660-2 Gruppo M
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 ≤ 0.10mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo



Flessibilità	ASTM F137: Conforme
Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACh conforme
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 4 dB (2,00 mm)
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza ASTM F925
Certificazioni	      






Oak 8300 w/r 8320
NCS S 2010-Y30R LRV 54
H EG



Blossom 8900 w/r 8900
NCS S 1515-Y30R L RV 52
EG




Buckwheat 8850 w/r 8850
NCS S 3010-Y40R L RV 39
H




Rosehip 8950 w/r 8950
NCS S 3020-Y80R L RV 37




Dawn Mist 8800 w/r 8820
NCS S 2005-Y30R L RV 60



Mint Crest 8 700 w/r 8700
NCS S 2020-B60G LRV 45



Willowbank 8 380 w/r 2120
NCS S 4010-B70G L RV 29
H



Glenbeck 8 750 w/r 8750
NCS S 4030-B50G L RV 24




Lace Blue 8500 w/r 8500
NCS S 2502-Y LRV 47
H EG




Stream 8050 w/r 8200
NCS S 3010-R90 B L RV 35
EG



Stonewall 8230 w/r 8230
NCS S 4502-B LRV 29
H EG




Larkspur 8 350 w/r 8350
NCS S 4020-R90B L RV 27
H EG




Wild Lilac 8650 w/r 8650
NCS S 2005-R70B L RV 51



Glacier Blue 8450 w/r 8450
NCS S 2030-B LRV 42



Thistle 8600 w/r 8600
NCS S 4030-R70B L RV 18



Sapphire 8550 w/r 8550
NCS S 4030-R90B L RV 21
EG




Saffron 8490 w/r 3070
NCS S 2050-Y20R L RV 41



Brushed Ochre 8 000 w/r 8000
NCS S 3050-Y70R L RV 23



Sequoia 8400 w/r 4120
NCS S 3040-Y80R L RV 16



Shadow 8 150 w/r 8270
NCS S 7502-B LRV 12
EG