

PEARLAZZO PUR

Descrizione

Pavimenti vinilici ad altissima resistenza, antistatici, omogenei, presso-calandrati, flessibili, saldabili, superficie liscia poliuretana, disegno non direzionale, multicolore. Gruppo d'abrasione T.

Traffico

Commerciale molto pesante; industria leggera, pesante.

Composizione


Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, additivo antistatico, basso contenuto di cariche inerti (max. 30%). Formato da granuli di diverso colore e trasparenti disposti in modo da ottenere un disegno tridimensionale non orientato a tutto spessore, granuli fusi calandrati e pressati per ottenere una superficie compatta e liscia trattata mediante raggi UV con Poliuretano rinforzato PUR (non richiede ceratura).

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm
Peso	ISO 23997 (EN 430) 2.95 kg/mq
Dimensioni, colori e confezioni	Rotoli: m 2 x 20 6 colori (mq 40);
Performance generali	ISO 10581: Conforme ASTM F1913: Conforme ASTM F1700: Class I, Tipo A
Classe d'uso	ISO 10874 EN 685 34,43
Resistenza all'usura	EN 13893: Class DS; DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B: R9 AS 4586 Appendix D: R9 ASTM D2047: SCOF ≥ 0.6
Contenuto legante	ISO 10581 Tipo I
Resistenza all'abrasione	EN 649 Gruppo T
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815 EN 1815 ≤ 2 kV Antistatico
Resistenza all'impronta	ASTM F970 (modificato); Carica statica: 750 psi ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm
Sedia a rotelle	ISO 4918 EN 425: idoneo
Flessibilità	ISO 4918 EN 425: idoneo



Riscaldamento a pavimento	Idoneo, max 27° C
Solidità alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) ≥6
Resistenza alla luce	ASTM F1515 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Resistenza al calore	ASTM F1514 $\Delta E \leq 8.0$ - Meets
Sostenibilità	Prodotto certificato Floorscore Contenuto riciclato 10% Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; REACH conforme
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3 8dB
Resistenza chimica	ISO 26987 (EN 423) Buona resistenza ASTM F925
Emissioni VOC	TVOC dopo 28 giorni $\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$
Certificazioni	      







Toasted Almond 9716 w/r 9716
NCS S 2005-Y30R L RV 51



Chalk Burst 9703 w/r 9703
NCS S 1502-Y LRV 64




Sailcloth 9719 w/r 9719
NCS S 2002-Y50R L RV 51



Mint Crisp 9 706 w/r 9706
NCS S 2020-B50G L RV 45



Skylight 9 709 w/r 9709
NCS S 2010-R90B L RV 43



Rain Cloud 9 718 w/r 9718
NCS S 3502-G L RV 34